



# 检测报告

报告编号 A2210054131190C

第 1 页 共 3 页

委托单位 仁寿川能环保能源有限公司

委托单位地址 仁寿县宝马镇高照村 7 社

样品类型 炉渣

检测类别 委托检测

报告日期 2024/01/18

成都市华测检测技术有限公司



No.30040969D7

## 报 告 说 明

报告编号 A2210054131190C

第 2 页 共 3 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

成都市华测检测技术有限公司

联系地址：成都市高新区新盛路 32 号

邮政编码：610041

电话：028-85325707

传真：028-86283211

编 制： 李斯明

审 核： 唐甜

签 发： 王勇

签发人姓名/职务： 王勇/实验室负责人

签 发 日 期： 2024/01/18

检测结果

报告编号 A2210054131190C

第 3 页 共 3 页

表 1

| 样品信息                                                                                |                                                                       |                 |      |                       |            |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-----------------------|------------|----|
| 样品类型                                                                                | 炉渣                                                                    |                 | 样品来源 | 送样                    |            |    |
| 接样日期                                                                                | 2024-01-16                                                            |                 | 检测日期 | 2024-01-16~2024-01-17 |            |    |
| 检测结果                                                                                |                                                                       |                 |      |                       |            |    |
| 样品名称                                                                                | 样品状态                                                                  | 样品编号            | 检测项目 | 结果                    | 参照标准<br>限值 | 单位 |
| 1#炉渣<br>(2024.1.15)                                                                 | 颗粒、<br>有异味、<br>灰色                                                     | CDQ11611<br>001 | 热灼减率 | 0.9                   | ≤5         | %  |
| 2#炉渣<br>(2024.1.15)                                                                 | 颗粒、<br>有异味、<br>灰色                                                     | CDQ11611<br>002 | 热灼减率 | 1.3                   | ≤5         | %  |
| 参照标准                                                                                | 中华人民共和国国家标准《生活垃圾焚烧污染控制标准（含修改单）》<br>（GB 18485-2014）表 1 生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标 |                 |      |                       |            |    |
| 备注：送检样品来源和样品信息由客户提供，实验室仅对本次样品检测数据负责。                                                |                                                                       |                 |      |                       |            |    |
| 附： 送检样品照片                                                                           |                                                                       |                 |      |                       |            |    |
|  |                                                                       |                 |      |                       |            |    |

表 2

| 检测方法、检出限、仪器设备信息 |                                     |          |                                    |
|-----------------|-------------------------------------|----------|------------------------------------|
| 样品类型：炉渣         |                                     |          |                                    |
| 检测项目            | 检测标准（方法）名称<br>及编号（含年号）              | 检出限      | 仪器设备<br>名称、型号及编号                   |
| 热灼减率            | 固体废物 热灼减率的测定<br>重量法<br>HJ 1024-2019 | 0.2<br>% | 电子天平<br>ZG-TP203<br>(EDD19JL23022) |

\*\*\*报告结束\*\*\*